

## DOTEC® 600

<b>Materialbeschreibung</b>	Glasgebundener Glimmer-Werkstoff
<b>Farbe</b>	beige
<b>Anwendungen</b>	Elektrische und thermische Isolierbauteile für den Maschinen- und Anlagenbau (vakuumfest, feuchtigkeits- und chemikalienresistent)
<b>Lieferformen</b>	Platten, Zuschnitte und Bauteile/Baugruppen nach Zeichnungen

### ➔ Physikalische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Dichte	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	2,8
Wasseraufnahme	ISO 62	%	0,0

### ➔ Thermische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Anwendungstemperatur, dauernd	–	°C	600
Längenausdehnungs-Koeffizient	DIN 51045	10 <sup>-6</sup> x K <sup>-1</sup>	10
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612	W/mK	1,32

### ➔ Mechanische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Druckfestigkeit bei 23 °C	ISO 604	N/mm <sup>2</sup>	220
Biegefestigkeit bei 23 °C	ISO 178	N/mm <sup>2</sup>	76
Zugfestigkeit bei 23 °C	ISO 527	N/mm <sup>2</sup>	35

### ➔ Elektrische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Kriechstromfestigkeit	IEC 112	Stufe	CTI 600
Elektrische Durchschlagsfestigkeit	IEC 243-1	KV/3 mm	49,5
Lichtbogenfestigkeit	VDE0303 Teil 71	Sekunden	345

Stand: 11/2014

Die aufgeführten Werte wurden an Norm-Prüfkörpern ermittelt. Die Werkstoffeigenschaften können in Abhängigkeit von der Anwendung und der Bauteilgeometrie von diesen Werten abweichen.

Zur genaueren Klärung der Werkstoffeignung stehen Ihnen unsere beratenden Ingenieure und Techniker zur Verfügung.